

DECOFLUX WB 41 NEU

丝网印油



化学成分：

聚合物的双羟基醇水溶液制剂

特性：

外观：红色液体
溶解性：与水混溶
密度 (20°C)：大约 1.05 g/cm³
粘度 (20°C)：大约 60 mPas
灼烧残余：最多 0.1%

储存期 / 包装：

合适条件下保存期为：12 个月
30 公斤、135 公斤、1000 公斤桶装

应用：

DECOFLUX WB 41 NEU 是一种适用于釉料、色料和氧化物原料的水溶性的丝网印油，该产品有中性温和气味、不可燃。

DECOFLUX WB 41 NEU 经常代替油性的印油用于在已烧结的釉面上，印花釉的配比根据色料精细度而变化，一般比例范围为：

25%~35% DECOFLUX WB 41 NEU
75%~65% 色料/印粉

用 DECOFLUX WB 41 NEU 配制的印花釉适用于从粗到细的丝网，干燥时间取决于客户所用丝网的目数尺寸，例如：

	在室温下	在 80°C
90T 的目数	约 20 分钟	约 4 分钟
43T 的目数	约 25 分钟	约 5 分钟

DECOFLUX WB 41 NEU 可以加热干燥、有非常好的粘结性能。

请注意，使用 DECOFLUX WB 41 NEU 时需要在丝网上涂上防水涂层。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。