ROTOCER 9080

厚砖辊筒印油

化学成分：
聚合物的双羟基醇水溶液

特性：

外观：	无色或浅黄色液体
溶解性：	可溶于水
流出时间（福特杯，3mm 流出孔径）：	约30 秒
密度(20°C)：	约1.1g/cm³

储存期 / 包装：
适当条件下，保存期为12 个月
30、140 和1100 公斤桶装

应用：
ROTOCER 9080 是用于颜料、釉料和氧化物的水溶性无溶剂印油，有中性轻微气味，不易燃。
用ROTOCER 9080 配制的油墨能长时间保存而不会产生沉淀。
ROTOCER 9080 有良好的颜料包裹性能，能制备高比重油墨，因而可用于厚层印刷。
ROTOCER 9080 的干燥时间较长，印刷层平整，光滑，与传统丝网印刷的效果相似。油墨组成取决于颜料的粒度分布，通常的比例是：

50~60 份ROTOCER 9080
100 份颜料粉末

印刷油墨粘度的测量用4 mm 福特杯，粘度范围在30~60 秒。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作为参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。

Zschimmer & Schwarz
GmbH & Co KG Chemische Fabriken
Max-Schwarz-Straße 3–5
56112 Lahnstein | DE
T +49 2621 12-485
F +49 2621 12-503
keramik@zschimmer-schwarz.com
zschimmer-schwarz.com