

DECOFLUX WR 903

滚筒印油



化学成分：

聚合物的双羟基醇水溶液制剂

特性：

外观： 无色液体
溶解性： 水溶
流速 (3mm 福特杯): 大约30 秒
密度 (20°C)： 大约 1.1g/cm³

储存期 / 包装：

适当条件下保存期为12 个月
30 公斤、140 公斤、1100 公斤桶装

应用：

DECOFLUX WR 903 是一种适用于色料、釉料和氧化物原料的不含溶剂的水溶印油，该产品有中性温和气味，不可燃。用DECOFLUX WR 903 配制的滚筒印花釉在长时间储存也不易出现沉淀。

由于 DECOFLUX WR 903 具有出色的色料吸收性能，故可制备色料含量高黏度低的印花釉。

印花釉成分取决于色料的细度，范围大致为：

60%~50%	DECOFLUX WR 903
40%~50%	色料/印粉

DECOFLUX WR 903 适用于釉上彩和釉下彩的印刷，尤其适用于一次烧高温砖面的多版印刷。用DECOFLUX WR 903 配制而成的印花釉在温度的波动也保持稳定，且不会挥发。

为取得最佳使用效果，所制备的印花釉应为以下流速 (4mm 福特杯)：

雕刻深度为 0.3mm：	18 ~ 22 秒
雕刻深度为 0.4mm：	18 ~ 22 秒
雕刻深度为 0.5mm：	30 ~ 40 秒

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。