

DECOFLUX WR 71

辊筒印油



化学成分：

聚合物的双羟基醇水溶液制剂

特性：

外观：白色液体
溶解性：可与水混溶
黏度(福特杯，3mm)：约30 秒
密度(20°C)：约1.05g/cm³

储存期 / 包装：

在适当条件下可保存12 个月
30 公斤、140 公斤桶装，1100 公斤吨桶装

应用：

DECOFLUX WR 71 是一种可水溶,不含溶剂的丝网印花介质，适合于颜料、釉料和氧化物原料。产品有中性温和气味，不易燃。用DECOFLUX WR 71 制备的印花料在存放相当长一段时间内不会沉淀。

DECOFLUX WR 71 对颜料良好的吸收性，故可制备高色料含量而低粘度的印花料。

印花料的配比取决于色料细度，变化范围如下：

60 - 50%	DECOFLUX WR 71 和
40 - 50%	的色料

DECOFLUX WR 71 可用在釉上和釉下装饰。尤其适合于用在热的一次烧成多次印花砖上。用DECOFLUX WR 71 制备的印花料在温度的变化下非常稳定，并且不会蒸发。

为了获取最佳的应用效果，制备的印花料需有下列的粘度：(福特杯，4mm)

0.3mm	雕刻 18-22 秒
0.4mm	雕刻 18-22 秒
0.5mm	雕刻 30-40 秒

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。