



PEPTAPON 205

流变助剂



化学成分：
水溶胶制剂

特性：
外观：米黄色粉末
溶解性：分散于水中形成溶胶
堆积密度：约650g/l
黏度(1%溶液, 20°C)：约1000mPas

储存期 / 包装：
储存恰当且保持干燥情况下，保存期为12个月
25 公斤袋装

应用：
PEPTAPON 205 是釉料的悬浮稳定剂，提高了釉浆的屈服值，当釉浆施加在立面坯体上，能防止釉浆的流动。PEPTAPON 205 适合于人手和机械手喷釉。
PEPTAPON 205 可以和其它PEPTAPON 系列产品一起使用，添加量为釉浆固含量的0.05 -0.3%。
PEPTAPON 205 在釉浆研磨出磨前1 小时加入。或者在快速搅拌的同时直接加入釉浆中，搅拌的时间约为半小时，再经过6 小时溶胀过程则可。
请注意当使用 PEPTAPON 205 在储备液，釉料和/或胚体浆料时，强烈推荐使用抗菌剂。从而，添加比例需要根据使用条件来调整。
合适的产品和他们的使用说明指引可以在我们的主页 www.zschimmer-schwarz.com 上查找或者根据您的要求发送给您。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作为参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。