PEPTAPON 52

流变助剂

化学成分：
水溶胶制剂

特性：

外观：	米黄色粉末
溶解性：	分散于水中形成溶胶
堆积密度：	约600g/l
黏度(1%溶液, 20°C)：	约350mPas
灼烧残余：	约50%

储存期 / 包装：
储存恰当且保持干燥情况下，保存期为12 个月
25 公斤袋装

应用：
PEPTAPON 52 是不起泡的悬浮稳定剂，应用于易于发生沉降的釉料。PEPTAPON 52 适合于卫生洁具人手和机械手喷釉。
PEPTAPON 52 可增强釉坯的结合力，提高釉面抗触摸性，避免釉面裂纹和塌陷。
添加 PEPTAPON 52 的釉浆能施加在坯体立面上，不会流淌或在边角处积聚。

通常 PEPTAPON 52 的最佳添加量为釉浆固含量的0.3- 0.6%
PEPTAPON 52 在釉浆研磨出磨前1 小时加入。或者在快速搅拌的同时直接加入釉浆中，搅拌的时间约为半小时，再经过6 小时溶胀过程则可。

请注意当使用 PEPTAPON 52 在储备液，釉料和/或胚体浆料时，强烈推荐使用抗菌剂。
从而，添加比例需要根据使用条件来调整。
合适的产品和他们的使用说明指引可以在我们的主页www.zschimmer-schwarz.com上查找或者根据您的要求发送给您。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作为参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。

Zschimmer & Schwarz
GmbH & Co KG Chemische Fabriken
Max-Schwarz-Straße 3–5
56112 Lahnstein | DE
T +49 2621 12-485
F +49 2621 12-503
keramik@zschimmer-schwarz.com
zschimmer-schwarz.com