

PEPTAPON 71 S

流变助剂



化学成分：
水溶胶制剂

特性：

外观：米黄色粉末
溶解性：分散于水中形成溶胶
堆积密度：约600g/l
黏度(1%溶液, 20°C): 约300mPas
灼烧残余：约40%

储存期 / 包装：

储存恰当且保持干燥情况下，保存期为12个月
25公斤袋装

应用：

PEPTAPON 71 S 是应用于卫生洁具釉料的黏结剂和悬浮稳定剂，特别适合干燥时间长且不产生流釉的静电喷釉。PEPTAPON 71 S 可增强釉坯的结合力，提高釉面抗触摸性，避免釉面裂纹和塌陷。

PEPTAPON 71 S 的最佳添加量为釉浆固含量的0.3 - 0.6%。

PEPTAPON 71 S 在釉浆研磨出磨前1小时加入。或者在快速搅拌的同时直接加入釉浆中，搅拌的时间约为半小时，再经过6小时溶胀过程则可。

请注意当使用 PEPTAPON 71 S 在储备液，釉料和/或胚体浆料时，强烈推荐使用抗菌剂。

从而，添加比例需要根据使用条件来调整。

合适的产品和他们的使用说明指引可以在我们的主页 www.zschimmer-schwarz.com 上查找或者根据您的要求发送给您。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。