

METAMAX B-26

用于硬质合金水性分散体的黏结剂



化学成分：

聚合物溶液

特性：

外观：清亮至混浊，无色至粉红色液体
活性物质含量：约40%
溶解性：可溶于水

储存期 / 包装：

适当条件下，保存期为12个月
30 公斤、140 公斤桶装，1100 公斤吨桶包装。

应用：

METAMAX B-26 可提高硬质合金的加工性能。
METAMAX B-26 与合金粉末混合物随后通过真空干燥或喷雾干燥过程。在喷雾干燥过程，METAMAX B-26 与硬质合金粉末结合形成具有良好流动性颗粒，并且促进颗粒的紧密堆积。
METAMAX B-26 的脱脂过程发生在300 到400°C，不产生任何残留物。
METAMAX B-26 在碾磨前加入，在浆料中形成均匀分布。通常，METAMAX B-26 的添加量为金属粉末的2.5 - 5.0%。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。