

GLYDOL N 193

润湿增塑剂



化学成分：

阴离子酯类

特性：

外观： 无色液体
活性物质含量： 约65%
溶解性： 与水混溶
密度(20 °C)： 约1.06 g/cm³
pH 值 (10 %)： 约 6
黏度(20 °C)： 约 60 mPas
灼烧残余量： 约5 %

储存期 / 包装：

储存恰当情况下，保存期为12 个月
包装为 30 公斤/桶，130 公斤/桶，1000 公斤/桶

应用：

GLYDOL N 193 具有表面活性，适用于含黏土坯体的润湿和增塑，可保持相同可塑性时降低水含量，或在相同水含量下提高可塑性。
坯料流动性的提高意味着坯体和模壁的摩擦力降低了，同时提高了挤出坯体的一致性。
GLYDOL N 193 能降低混合水的表面张力；由于润湿性能提高，能优化膨胀黏土的硅氧层结构间的结合性，并形成混合水在整个坯体的最佳分布。
添加量为坯体固体质量的0.05 - 0.5 %。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。