

SILUBIT FB 10

化学黏结剂/触变助剂



化学成分：

硅酸盐

特性：

外观：灰色粉末
堆积密度：约250g/l
pH (10%溶液)：约7
二氧化硅含量：约80%
氧化铝含量：约14%
氧化钠含量：约 2%

储存期 / 包装：

储存恰当且保持干燥情况下，保存期为12个月
25 公斤袋装,如有需要可用大袋

应用：

SILUBIT FB 10 是用于耐火材料坯体的化学黏结剂，具有触变性。
SILUBIT FB 10 用于振动成型坯体，添加3 - 5%能产生良好触变性。
用于水泥结合耐火材料，SILUBIT FB 10 的添加量为2 - 7%，同时水泥的用量可降到5 - 10%。
SILUBIT FB 10 产生的结合强度可以减少水泥在转变温度范围 (500 - 1000°C) 结合力的下降。

注意事项：

铝酸盐水泥氧化铝含量不能低于70%，否则凝固速度会过快。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。