

# LITHOPIX P 56

## 化学粘结剂



### 化学成分：

磷酸盐化学物

### 特性：

外观： 灰色粉末  
堆积密度： 约750 g/l  
pH (1%)： 约11  
Na<sub>2</sub>O 含量： 约33%  
SiO<sub>2</sub> 含量： 约24%  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 含量： 约19%  
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量： 约4%  
烧失量： 约20%

### 储存期 / 包装：

在适宜和干燥的条件下可至少保存12个月  
25 公斤袋装

### 应用：

LITHOPIX P 56 适用于基础喷补料及含Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 喷补料。  
用它粘结的混合料特别适用于热补，并且喷补后的反弹也大大减少。  
它以干料的形式加入坯料，加入量为混合料总重的2%~4%。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。