

LITHOPIX AS 21

耐火材料喷补料的化学粘合剂



化学成分：

硅酸盐化学物

特性：

外观：	白色粉末
堆积密度：	约700g/l
pH 值 (1%)：	约12
Na ₂ O 含量：	约30%
SiO ₂ 含量：	约43%
Al ₂ O ₃ 含量：	约19%
烧失量：	大约 8%

储存期 / 包装：

在适宜和干燥的条件下至少可保存6 个月
25 公斤袋装

应用：

本添加剂是不含磷酸盐的化学粘合剂，用于一种用于喷补料。
中间包喷补料中使用，可避免烘干过程出现的裂纹和剥落。
热补料中使用，可获得高粘附性和低反弹性。
加入量取决于物料成分，一般在总重的1% ~ 3%。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。