

LITHOPIX P 26

水玻璃硬化剂



化学成分：

磷酸铝

特性：

外观： 白色粉末
溶解性： 不水溶
堆积密度： 约800 g/l
pH (1%)： 约3
P₂O₅ 含量： 约62%
Al₂O₃ 含量： 约36%

储存期 / 包装：

在适宜干燥的条件下可至少保存12个月
25公斤袋装

应用：

LITHOPIX P 26 是水玻璃硬化剂，能够在碱性的溶液中缓慢水解水玻璃，然后硅酸在可控且不可逆的状态下析出，令坯体硬化。

LITHOPIX P 26 尤其适用硬化配比SiO₂和Na₂O为2:1的水玻璃。

坯体加工时间取决于成分和温度，大约在1~2小时；大概24小时内完全硬化。

添加量为水玻璃量的20%~40%。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。