

# LITHOPIX P 8

## 化学结合剂



### 化学成分：

聚磷酸钠

### 特性：

外观：	白色颗粒
堆积密度：	约600 克/升
pH 值 ( 1% )：	约8
五氧化二磷 ( $P_2O_5$ )含量：	约. 64 %
氧化钠 ( $Na_2O$ ) 含量：	约34 %

### 储存期 / 包装：

储存恰当且保持干燥的情况下，保存期为12 个月  
包装为 25 公斤/袋

### 应用：

LITHOPIX P 8 是用于镁砂，铬镁砂质耐火砖、捣打料和喷涂料的化学结合剂。

该产品可快速溶于水，吸湿性较低。

添加量为固体总量的1 - 3 %，取决于具体的应用条件。

LITHOPIX P 8 用于水泥结合耐火材料时，能减少临界温度范围 (500 - 1000 °C)强度的降低量，有的情况下还能减少水泥的用量。添加量为总重量的1 %。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。