

KERAFLOC A 4067

絮凝剂



化学成分：
多元碳酸化学物

特性：
外观：黄褐色液体
有效成分：约43%
溶解性：与水混溶
密度 (20 °C)：约 1.30 g/cm³
pH 值 (原液)：约8
灼烧残余：约 15%

储存期 / 包装：
在适宜条件下可至少保存12 个月
30 公斤、150 公斤、1100 公斤桶装

应用：
KERAFLOC A 4067 是多元碳酸为基础的絮凝剂，主要用作不含水泥耐火混凝土中胶状硅酸分散剂 (例如LITHOSOL 1530) 的絮凝。
KERAFLOC A 4067 的聚合链能破坏胶状硅酸分散剂的功能，并形成絮凝。一般加入后3 到5 小时就能脱模。
加入量一般在胶状硅酸分散剂数量的5%至10%之间。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。