

GLYDOL N 2002

润湿/增塑剂



化学成分：

基于十二烷基苯磺酸，单乙醇胺盐的制剂

特性：

外观： 褐色液体，不含水
溶解性： 与水混溶
密度(20 °C)： 约 1.07 g/cm³
pH 值 (10 %)： 约 9
黏度(20 °C)： 约 1500 mPas
灼烧残余量： 约 0.1 %

储存期 / 包装：

储存恰当情况下，保存期至少 12 个月
包装为 30 公斤/桶，135 公斤/桶，1000 公斤/桶

应用：

GLYDOL N 2002 应用于含碳坯体的润湿。通常碳成分难润湿，用 GLYDOL N 2002 能提高碳成分与坯体的结合性。

使用 GLYDOL N 2002 可减少高炉炮泥的碳含量，并保持其性能不变。

在挤出料和捣打料里使用 GLYDOL N 2002 能提高坯料的可塑性，或保持相同可塑性的同时减少用水量。

GLYDOL N 2002 的润湿作用源于其表面活性，降低了混合水的表面张力。

GLYDOL N 2002 的添加量为坯料总量的 0.1 - 1.0 %，取决于应用要求和坯料成份。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。